Renia – Köln Klebstoffe

RENIA - Renol =76= Spezialkleber

Technisches Datenblatt 312.000-0504

ROHSTOFFBASIS

Polyurethan-Klebstoff, speziell abgestimmt auf Klebungen an Sicherheitsschuhen: **ohne Toluol.**

ANWENDUNG:

Viele am Schuh vorkommende Materialien können untereinander oder mit sich selbst geklebt werden, vor allem auf Weich-PVC und Perbunan-Sohlen. Renol =76= eignet sich auch als Vorstrich auf PVC und PUR-Sohlen. Im Arbeitsschutz eingesetzt, erzielt man mit 5-10 % Vernetzer-Zusatz Härter =C= hochfeste, wärme- und chemikalienbeständige Klebungen. Nicht für EVA (Leichtporo) und PE, PP geeignet.

VORBEHANDLUNG:

Alle Materialien schleifen oder rauhen. **Neues PVC** nur mit Aceton abwaschen. Klebeteile satt einstreichen, so daß sich ein fester Klebefilm ausbilden kann. **PUR** (geschäumtes Polyurethan): Nach dem Schleifen geschäumtes Material mit der Presse trocknen. Anschließend sofort den Klebstoff auftragen. Renol 76 kann auch als Haftvermittler zum Anspritzen von PVC- oder PUR-Sohlen eingesetzt werden. **TR**-Material: Mit Renia - Rehagol einstreichen und ca. 5 Minuten einwirken lassen

TOPFZEIT:

Bei 5-10 % Härterzugabe Type =C= 4 Stunden.

ABLÜFTEZEIT:

Je nach Materialkombination 5 bis 30 Minuten, PVC auch über 45 Minuten. Renol =76= kann mit einer Infrarot-Lampen getrocknet oder reaktiviert werden: IR-Lampen 80 °C: 3 Minuten; Quarz-Strahler: 3 Sekunden.

PREßDRUCK:

1 - 5 bar, abhängig von der Materialhärte
1 bar mindestens 120 Sekunden pressen 5 bar mindestens 60 Sekunden pressen

KLEBSTOFFVERHALTEN:

Nach einer Ruhezeit von mindestens einer Stunde kann das Werkstück weiter bearbeitet werden. Die Klebkraft steigt kontinuierlich an und erreicht ihren Maximalwert nach 3-5 Tagen. Durch Zugabe von 5-10 % Härter =C= wird die Chemikalienbeständigkeit erheblich verbessert. Die Wärmestandfestigkeit erhöht sich ebenfalls.

LAGERSTABILITÄT:

Mindestens 12 Monate bei 20 °C

VERDÜNNEN:

RENIA – R + L, Lösemittel auf Acetonbasis!

REINIGUNG

Arbeitsgefäße und Geräte mit RENIA – R+L, Lösemittel auf Acetonbasis reinigen

KENNZEICHNUNG

Flammpunkt	:	unter 21 °C, leicht entzündlich, reizend			
Nach GGVSE	:	Klasse 3	Packungsgruppe	:	III
Bezeichnung	:	Klebstoffe	Sonderregelung	:	640H
Nach IMDG	:	3.2,	Nach UN	:	1133
MFAG-Tafeln	:	311, 330	Nach EmS	:	F-E, S-D

PACKUNGEN

Artikel	Packung	Netto-Inhalt	Packungseinheit	Preis/Kanne
312264	1/1 Dosen	0,64 kg = 0,8 Liter	120 Dosen	
312404	4 kg Kannen	4 kg = 5 Liter	60 Kannen	
312408	8 kg - Kannen	8 kg = 10 Liter	30 Kannen	
312423	23 kg - Kannen	23 kg = 29 Liter	10 Kanne	