Renia – Köln Klebstoffe

RENIA - Primer für PUR

PUR-Verfestiger

Technisches Datenblatt 570-0120

Rohstoffbasis

Wasserklarer Vorstrich auf Isocyanatbasis für Schnellkleber (CR-Klebstoffe) auf PUR-Schuhsohlen

Anwendung:

Geschäumte PUR-Materialien unterliegen einer starken Alterung vor allem durch Wasser und Mikroben. Schnellkleber gehen nur eine oberflächliche Verbindung mit PUR-Material ein, weshalb es bei hohen Beanspruchungen zu Materialbruch kommen kann. Entweder muss der PUR-Boden mit Renia-Syntic-TOTAL verfestigt werden oder mit Primer für PUR. Der Vorteil von Primer liegt in der extrem kurzen Ablüftezeit.

Vorbehandlung

Nasse Schuhe müssen unbedingt getrocknet werden. Der geschliffene Schuhboden wird mit saugfähigem Papier in die Presse gelegt und mehrmals abgedrückt.

Topfzeit:

Nicht anwendbar

Ablüftezeit:

Wenige Sekunden.

Preßdruck:

Material- und klebstoffabhängig. Siehe Datenblatt der entsprechenden Klebstoff-Type

Produktverhalten:

Primer ist sehr feuchtigkeitsempfindlich. Daher nur mit einem sauberen und trockenen Pinsel arbeiten. Möglichst nicht direkt aus der Vorratsflasche arbeiten. Der weiße Niederschlag ist zersetzter Wirkstoff und kann nicht aufgelöst werden.

Lagerstabilität:

6 Monate, kühl und dunkel lagern

Verdünnen:

Nicht anwendbar

Reinigung

Pinsel mit Verdünner auswaschen und trocknen lassen und ausklopfen. Rückstände können nicht mehr aufgelöst werden.

Kennzeichnung

Flammpunkt	:	unter 21 °C, leicht entzündlich, reizend			
Nach GGVSE	:	Klasse 3	Packungsgruppe	:	II
Bezeichnung	:	entzündbarer flüssiger Stoff n.a.g. (Ethylacetat) Sonderregelung 640D			
Nach IMDG	:	3.1,	Nach UN	:	1993
MFAG-Tafeln	:	311, 330	Nach EmS	:	F-E, S-D

Packungen

Artikel	Packung	Netto-Inhalt	Packungseinheit
570764	100 ml-Flaschen	100 ml (12 St.)	1 Karton
570765	250 ml-Kannen	250 ml	6 Kannen